

**MASTERTOP® 135P**

(MASTERTOP® 108)

Сухая смесь для устройства тонкослойного покрытия бетонного пола

**ОПИСАНИЕ**

MASTERTOP® 135P – сухая смесь на основе высокоактивного портландцемента, кварцевых заполнителей и полиакрилонитрильной фибры для устройства тонкослойного высокопрочного покрытия бетонного пола внутри и снаружи помещений.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

MASTERTOP® 135P предназначен для упрочнения, ремонта и выравнивания бетонных полов внутри и снаружи помещений, испытывающих умеренные истирающие и умеренные ударные нагрузки. Толщина покрытия от 5 до 15 мм.

MASTERTOP® 135P рекомендуется для:

- Ремонт эксплуатируемых (старых) бетонных промышленных полов с нормальной нагрузкой.
- Устройства высокопрочного покрытия на «новых» и «старых» промышленных бетонных полах.
- Выравнивания неровных бетонных полов.

**УПАКОВКА**

MASTERTOP® 135P упакован во влагостойкие мешки по 25 кг.

**СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Гарантийный срок годности материала в закрытой неповрежденной упаковке 12 месяцев. Не использовать материал из открытых или поврежденных мешков.

Хранить материал в сухом закрытом помещении, защищать от воздействия источников влаги и не допускать замораживания.

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Пол, упрочненный MASTERTOP® 135P, по износостойкости превосходит тяжелый бетон класса В35 в 2 - 4 раз. Это обеспечивает практически полную беспыльность покрытия и увеличивает срок службы пола.
- Обеспечивает ремонт и упрочнение «старых» бетонных полов, при невозможности увеличения «чистой» отметки пола.
- Поверхность пола, обработанная материалом MASTERTOP® 135P, становится очень плотной, что повышает непроницаемость бетона для воды и агрессивных веществ, качественно улучшая морозостойкость и стойкость к маслам и другим ГСМ.
- Упрочненный слой однороден с бетонным основанием.

**ОГРАНИЧЕНИЯ**

- Полы, где условия эксплуатации требуют применения более износостойкого или более ударопрочного покрытия.
- Полы, подвергающиеся воздействию кислот, солей или других веществ, агрессивно воздействующих на бетон.
- Полы с высокими требованиями по декоративности и гигиеничности.

**УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:****Покрытие на затвердевший бетон****Подготовка основания**

Поверхность должна быть прочной и чистой, с шероховатостью  $\pm 5$  мм. Необходимо очистить основание от цементного молока, жира, масел, пыли и других загрязнений препятствующих адгезии. Для создания шероховатости рекомендуется использовать фрезерование.

**Насыщение водой и нанесение праймера**

Очищенное основание насыщать водой минимум в течение 6 часов (желательно 24 часа) и поддерживать во влажном состоянии. Непосредственно перед нанесением MASTERTOP® 135P удалить всю свободную воду с поверхности с помощью сжатого воздуха или ветоши.

Основание обработать специальным праймером «PCI Repahaft». На сильно впитывающие основания нанести 2 слоя праймера. Второй слой наносится приблизительно через 1 час после первого.

### **Покрытие на свежееуложенный бетон**

Свежееуложенное бетонное основание заливается с учетом предполагаемой толщины покрытия MASTERTOP® 135P, чтобы получить необходимую «чистовую» отметку пола. Толщина нанесения MASTERTOP® 135P от 5 до 15 мм

Используйте пластичную бетонную смесь необходимой проектной прочности с осадкой конуса минимум 8 см и воздухововлечением не более 3 %. Для полов с высокой нагрузкой рекомендуется использовать бетон с прочностью на сжатие не менее 30 МПа. Толщина плиты, тип, количество и расположение арматуры указываются в проекте.

### **Приготовление раствора MASTERTOP® 135P**

Используйте достаточное количество миксеров, чтобы операции перемешивания и укладки осуществлялись одновременно без остановок. **НЕ СМЕШИВАТЬ ВРУЧНУЮ!** Использовать только воду пригодную для питья.

Не добавлять к продукту цемент, песок или другие материалы. Не использовать материал из поврежденных или открытых мешков.

### **Перемешивание**

Отмерьте требуемое количество воды (3,7 – 4,2 литра на 25 кг сухой смеси). Залейте 3/4 воды в емкость для перемешивания. Перемешивание следует осуществлять в бетономешалке или с помощью низкооборотной дрели (не более 400 оборотов/мин) со шнековой насадкой. Включите миксер, быстро и непрерывно добавляйте сухую смесь. Перемешивайте в течение 2-3 мин. Добавьте оставшуюся часть воды и перемешивайте еще в течение, по крайней мере, 2 минут до получения однородной смеси, не содержащей комков. При начале схватывания раствора не перемешивайте и не добавляйте воду.

### **Выход продукции**

25 кг MASTERTOP® 135P, смешанные с 3,7 – 4,2 литрами воды, дают приблизительно 12,5 литров раствора (0,0125 м<sup>3</sup>).

### **Устройство покрытия**

Раствор MASTERTOP® 135P наносят на свежую или на затвердевшую бетонную поверхность, предварительно подготовленную и обработанную праймером.

Осуществляйте перемешивание как можно ближе к месту устройства покрытия. Для организации быстрого и непрерывного перемешивания раствора и укладки покрытия толщиной от 5 до 15 мм убедитесь, что на стройплощадке достаточно трудовых ресурсов, материалов и оборудования.

MASTERTOP® 135P наносят на горизонтальную поверхность, распределяют и выравнивают правилом по направляющим. Загустевший материал нельзя разбавлять добавлением воды или свежего раствора.

### **Затирка поверхности**

Поверхность может быть дополнительно уплотнена бетоноотделочной машиной с диском, если позволяют время и характеристики бетона.

### **Выглаживание поверхности**

Когда поверхность бетона станет тверже и утратит часть своего блеска, приступают к ее выглаживанию бетоноотделочной машиной с лопастями. Лопастей устанавливают с минимальным углом наклона, чтобы не зарываться в бетон. С каждым последующим заглаживанием угол наклона лопастей увеличивают, при этом, чем суше и тверже покрытие, тем большую скорость затирочной машины следует устанавливать. Интервал между выглаживаниями определяется по состоянию поверхности - она должна стать матовой и при прикосновении не пачкать руки. Признаком окончания заглаживания служит образование ровной гладкой «зеркальной» поверхности.

*Примечание: При жарких, сухих и ветреных условиях выглаживание осуществляют в течение минимально возможного времени, чтобы получить правильную структуру поверхности. Задержка в защите поверхности средствами по уходу за бетоном может вызвать серьезные проблемы.*

*Не допускайте «прижигания» поверхности лопастями при выглаживании пола.*

### **Мероприятия по уходу**

Сразу же после окончания выглаживания нанесите на поверхность при помощи валика или распылителя средство по уходу за бетоном MASTERKURE® 113 для покрытия MASTERTOP® 135P натурального цвета или MASTERKURE® 114 для цветного покрытия MASTERTOP® 135P.

*Примечание: Наносить материал в один слой!*

*Не превышайте рекомендованный расход материалов MASTERKURE®, т.к. это может привести к изменению однородности цвета и появлению пятен!*

### **Защита поверхности**

Как только защитный состав высох, закройте поверхность пола, например полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить загрязнение, окрашивание, обесцвечивание или физическое повреждение поверхности, которые потом практически невозможно устранить.

**Очистка инструментов**

Свежий материал удаляется с помощью воды. Затвердевший материал может быть удален только механическим способом.

**Нарезка и заполнение швов**

Нарезайте швы после того, как бетон наберет достаточную прочность, когда при нарезке не выкрашивается заполнитель. Для предотвращения разрушения кромок шва и попадания влаги и мусора в пазы шва после окончания усадки бетона, когда его влажность будет не более 5% (через 14...28 суток), необходимо заполнить швы специальным герметиком. При отсутствии агрессивных химических воздействий на пол рекомендуется использовать герметик MASTERFLEX® 474. При воздействии ГСМ и органических растворителей рекомендуется заполнять швы герметиком MASTERFLEX® 700.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Температура раствора и всех элементов, соприкасающихся с ним должна быть от + 5°C до

+ 35°C. Следите за количеством воды затворения и ее температурой, чтобы не допустить сверхлитой консистенции раствора и его расслоения.

Материал не применяется по бетону, содержащему хлористый кальций, соли или соленую воду.

Материал не применяется по бетону, содержащему более 3% вовлеченного воздуха.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Материал содержит цемент, вызывающий раздражение кожи и слизистых оболочек. Избегайте контакта с глазами и длительного контакта с кожей. При контакте с глазами немедленно промойте большим количеством воды в течение минимум 15 минут и обратитесь к врачу, предоставив информацию о свойствах материала. При контакте с кожей тщательно вымыть ее водой с мылом. Держать продукт вне досягаемости для детей. При работе использовать защитные перчатки и средства защиты глаз.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Показатель	Значение
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток	> 60 МПа
Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток	≥ 7 МПа
Стойкость к истиранию: метод Böhme - DIN-EN 13892-3:2004 метод Böhme – ГОСТ 13087-81	2,2 – 2,7 см <sup>3</sup> /50 см <sup>2</sup> 0,15 г/см <sup>2</sup>
Заполнитель	кварц
Максимальный диаметр заполнителя	D <sub>max</sub> = 4 мм
Интенсивность механических воздействий	значительная по СНиП 2.03.13
Интенсивность воздействия жидкостей	большая по СНиП 2.03.13
Агрессивность среды эксплуатации	неагрессивная и слабоагрессивная по СНиП 2.03.11
Температура эксплуатации	от - 40°C до 100°C
Упаковка	Мешки по 25 кг
Расход	10 – 30 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от толщины покрытия
Толщина слоя	5 – 15 мм
Количество воды затворения	3,7 – 4,2 литра на 25 кг сухой смеси
Температура обработки	+5°C - +25°C (основания).
Время жизни раствора	~ 45 минут при 20°C

**Примечание:**

Приведенные данные основаны на результатах лабораторных испытаний, поэтому возможны определенные разумные отклонения. Испытания на стройплощадке или в лаборатории проводятся при желаемой подвижности смеси или точно определенном количестве воды в бетоне.



The Chemical Company

Продукция сертифицирована.

Высокопрофессиональные специалисты консультируют клиентов в выборе необходимых материалов и правильности их применения. Дополнительно разрабатываем технические предложения для решения проблем заказчика, организуем обучение заказчиков технологиям применения материалов. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.

Условия производства работ и особенности применения нашей продукции в каждом случае различны. В технических описаниях мы можем предоставить лишь общие указания по применению. Эти указания соответствуют нашему сегодняшнему уровню осведомленности и опыту. Сотрудник, использующий материал, обязан проверить пригодность и возможность его применения для предусмотренных целей. При особых требованиях следует обратиться за рекомендациями к специалистам ООО «Строительные системы».



**Производитель:**

BASF Construction Chemicals Belgium N. V.  
Industrieterrein «Ravenshout» 3711  
Nijverheidsweg 89  
B-3945 Ham, Belgium  
Tel. +32 11 34 04 34. Fax +32 11 40 13 92  
[www.basf-cc.be](http://www.basf-cc.be) [mbt.be@basf.com](mailto:mbt.be@basf.com)

**Официальный поставщик в РФ:**

ООО «Строительные системы»,  
119017, г. Москва, Кадашевская наб.14, корп.3  
Тел.: +7 495 225 6430  
Факс: +7 495 225 6417  
[stroysist@basf.com](mailto:stroysist@basf.com) [www.stroysist.ru](http://www.stroysist.ru)